

Biturex KRUNT

Värvitu nakkumist parandav krunt pinna ettevalmistamiseks kõigile Wetest hüdroisolatsioonimembraanidele. Saab peale kanda madalal temperatuuril.

Tootega saab katta vertikaal- ja horisontaalpindu, vundamendiplaate, vundamente ja keldriseinu. Saab kasutada kõigil teadaolevatel ja sobivatel mineraalsetel aluspindadel.

TOOTE OMADUSED

- Lahustivaba ja keskkonnasõbralik.
- Kasutamiskvaliteet sünteetiline dispersioon.
- Saab peale kanda pumba/pihustiga, rulli või harjaga.
- Kergestitöödeldav.
- Külmumise eest kaitstult on säilivusaeg vähemalt 12 kuud.

TEHNILISED ANDMED

Kulu*	0,10–0,15 l/m ²
Tihedus	1,0 kg/l
Töödeldav pärast**	45 minutit
Töö- ja kuivamistemperatuur***	–5 °C kuni +30 °C

* Näidatud on kulumäära miinimumväärtused. Need võivad suureneada sõltuvalt pealekandmisviisist.

** Aeg võib suuresti sõltuda sõltuvalt niiskusest, temperatuurist, katte paksusest ja aluspinnast. Aeg põhineb standardsetel ilmastikutingimustel (+23 °C ja suhteline niiskus 50%).

*** Temperatuur: komponentide, paigaldamise ja ümbritseva keskkonna temperatuur.

TARNEKOMPLEKTID

- A) 10 liitrit ämber - 44 ämbrit kaubaalusel - alusetäie kaal umbes 480 kg
- B) 5 liitrit ämber - 60 ämbrit kaubaalusel - alusetäie kaal umbes 350 kg

ÜLDISED MÄRKUSED

Tihendamisel ja hooldustööde tegemisel tuleb järgida asjakohaseid standardeid ja juhendeid.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Aluspind peab olema piisavalt kuiv, tasane, püsiv, kaitstud külmumise eest, puhas ja sellel ei tohi olla õli, määrded, pigi, mullistumist, pragusid, prügi, mustust, mördijääke ega muud võimalikku prahti.
- Servad tuleb murda ja sisemised liitekohad ümardada sobiva materjaliga.

PEALEKANDMINE

- Biturex KRUNT on kasutusvalmis ja selle saab laia harjaga, pintsliga, rulliga või sobiva pihustamismeetodiga ühtlaselt kanda ettevalmistatud aluspinnale.
- Niipea kui krunt Biturex KRUNT on pinnal kuivanud ja muutunud läbipaistvaks, saab peale panna Biturex hüdroisolatsioonimembraani.

Biturex KRUNT

Värvitu nakkumist parandav krunt pinna ettevalmistamiseks kõigile Wetest hüdroisolatsioonimembraanidele. Saab peale kanda madalal temperatuuril.

ERIMÄRKUSED

- Värskest pealekantud krunti tuleb enne täielikku kuivamist kaitsta vihma, külmumise ja tugeva päikesevalguse eest.
- Madala temperatuuri juures koos suure niiskusega võib kuivamisaeg pikeneda.

Märkus Käesoleva tehniliste andmete lehe (TAL) sisu võib kopeerida mõnda teise projektiga seotud dokumenti, kuid saadud dokument ei täienda ega asenda Wetest toote paigaldamise ajal kehtinud TAL-i nõudeid. Kõige ajakohasema TAL-i ja garantiiteabe saamiseks palume külastada meie veebisaiti www.wettest.ee. Selles TAL-is sisalduvate (või nendest tuletatud) nõuete või sõnastuse muutmine tühistab kõik seotud Wetest garantiid.

Versioon 01: Selle versiooni ajakohastamisel kaotab käesolev versioon kehtivuse..