

Biturex KRUNT A

Lahustivaba, nakkuvust parandav bituumenemulsioon krunt kasutamiseks kõikide Wetest bituumenpaksikihtkatetega.

Tootega saab katta vertikaal- ja horisontaalpindu, vundamendiplaate, vundamente ja keldriseinu. Saab kasutada kõigil teadaolevatel ja sobivatel mineraalsetel aluspindadel, eeltöödeldud bituumentvärvidel ja paksikihtkatetel.

TOOTE OMADUSED

Lahustivaba ja keskkonnasõbralik.

Kasutamiskvaliteet sünteetiline dispersioon.

Kuivab kiirelt.

Saab peale kanda pumba/pihustiga, rulli või harjaga.

Kergestitöödeldav.

Külmumise eest kaitstult on säilivusaeg vähemalt 12 kuud.

TEHNILISED ANDMED

Kulu* 0,1–0,2 l/m²

Tihedus 1,0 kg/l

Töödeldav pärast** 45 minutit

Töö- ja kuivamistemperatuur*** –5 °C kuni +30 °C

* Näidatud on kulumäära miinimumväärtused. Need võivad suureneda sõltuvalt pealekandmisviisist.

** Aeg võib suuresti sõltuvalt niiskusest, temperatuurist, katte paksusest ja aluspinnast. Aeg põhineb standardsetel ilmastikutingimustel (+23 °C ja suhteline niiskus 50%).

*** Temperatuur: komponentide, paigaldamise ja ümbritseva keskkonna temperatuur.

TARNEKOMPLEKTID

- A) 10 liitrit ämber - 44 ämbrit kaubaalusel - alusetäie kaal umbes 650 kg
- B) 5 liitrit ämber - 60 ämbrit kaubaalusel - alusetäie kaal umbes 520 kg

ÜLDISED MÄRKUSED

Tihendamisel ja hooldustööde tegemisel tuleb järgida asjakohaseid standardeid ja juhendeid.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Aluspind peab olema piisavalt kuiv, tasane, püsiv, kaitstud külmumise eest, puhas ja sellel ei tohi olla õli, määrded, pigi, mullistumist, pragusid, prügi, mustust, mõrdijääke ega muud võimalikku prahti.
- Servad tasandad ja sisemised liitekohad ümardada sobiva materjaliga.

PEALEKANDMINE

- Biturex KRUNT A on kasutusvalmis ja selle saab laia harjaga, pintsliga, rulliga või sobiva pihustamismeetodiga ühtlaselt kanda ettevalmistatud aluspinnale.
- Niipea kui krunt Biturex KRUNT A on pinnal kuivanud ja muutunud läbipaistvaks, saab peale panna Biturex hüdroisolatsioonimembraani.

Biturex KRUNT A

Lahustivaba, nakkuvust parandav bituumenemulsioon krunt kasutamiseks kõikide Wetest bituumenpaksikihtkatetega.

ERIMÄRKUSED

- Värskest pealekantud krunti tuleb enne täielikku kuivamist kaitsta vihma, külmumise ja tugeva päikesevalguse eest.
- Madala temperatuuri juures koos suure niiskusega võib kuivamisaeg pikeneda.

Märkus Käesoleva tehniliste andmete lehe (TAL) sisu võib kopeerida mõnda teise projektiga seotud dokumenti, kuid saadud dokument ei täienda ega asenda Wetest toote paigaldamise ajal kehtinud TAL-i nõudeid. Kõige ajakohasema TAL-i ja garantiiteabe saamiseks palume külastada meie veebisaiti www.wetest.ee. Selles TAL-is sisalduvate (või nendest tuletatud) nõuete või sõnastuse muutmine tühistab kõik seotud Wetest garantiid.

Versioon 01: Selle versiooni ajakohastamisel kaotab käesolev versioon kehtivuse..