

Väga efektiivne, vett hüljav kreem betooni hüdrofoobseks immutamiseks

KIRJELDUS

Betsilan Creme on veepõhine, kreemjas, lahustivaba NANO tehnoloogial baseeruv ja silaanil põhinev immutusaine.

Tegemist on kõrgkvaliteetse eritootega, mida saab kasutada tavalise betooni kui ka raudbetooni hüdrofoobseks immutamiseks.

KASUTUSKOHAD

- Betoon ja raudbetoon
- Sillad ja tunnelid
- Teed ja teeäärsed betoonstruktuurid
- Infrastruktuur

KASUTAMINE JA EELISED

- Vett hüljav toime
- Kõrge vastupidavuse leeliste rünnakule.
- Tungib sügavale mineraalsetesse aluspindadesse
- Ei moodusta kleepuvaid silikoonkilesid
- Läbipaistev ja veeauru läbilaskev
- Vähendab oluliselt vees lahustuvate saasteainete (nt. kloriid) omastamist
- Kõrge vastupidavus külmumis-sulamisstressile
- Materjali paigaldus vertikaalsetele pindadele ilma maha voolamiseta ja kadudeta, tiksotroopne
- Väga lihtne peale kanda
- Tagab värvidele hea nakkuvuse

OMADUSED

Betsilan Creme on ainulaadne immutusaine tänu oma tiksotroopsetele omadustele. Tootel on suurepärane võime immutada kõrgekvaliteedilist betooni ja raudbetooni. Erinevalt tavapärastest vedelatest toodetest saab **Betsilan Creme**-i kanda pinnale vaid ühe soovitud paksusega kihina (maksimaalselt kahe kihina). Silaani aktiivne koostisosa tungib aluspinda 30 minutist kuni mitme tunnini, sõltuvalt betooni poorsusest ja kvaliteedist. Reaktsioonis aluspinnaga eraldub etanool ja aine muutub polümeerseks silikoonvaiguks. Alguses moodustub kreemjas kiht, kuid see kaob hiljem täielikult. Kuna aktiivne koostisosa on sama, mis tavapärastel vedelatel immutusainetel, ei ummista **Betsilan Creme**-ga immutamine poore ega kapillaare ning ei mõjuta betooni hingamisvõimet.

Betsilan Creme on loodud tungima sügavale betooni, et tagada optimaalne kaitse vee, saasteainete ning külmumis- ja sulamistsüklite eest. Seda efekti ei tohiks segi ajada immutusainetega kaasneva "pärlil/helmes" efektiga, mida sageli nimetatakse vee tõrjumiseks. Pärilimine on vaid pindmine nähtus ja mängib aluspinna kaitsmisel teisejärgulist rolli. **Betsilan Creme**-iga töödeldud betoonil on algselt mõõdukas pärlil/helmes efekt, kuid see suureneb pärast pinna niiskeks saamist.

Parameetrid	Ühik	Väärtus
Toimeaine	%	80
Välimus		Kollakas, valge pasta
Tihedus	g/cm ³	0.90 (25°C)
Põlemispunkt min.	°C	64

ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS

Enne Betsilan Creme-i pealekandmist laske betoonil olevast niiskusest vähemalt 4 nädalat korralikult kuivada.

Niiskusesisaldus betooni pinnas peaks olema alla (4%) nelja massiprotsendi.

Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Pinnapuhasdus meetodiks võib kasutada liivapritsi või survepesurit.

Betsilan Creme kantakse betoonile õhuvaba pihustiga, lahjendamata ja soovitud paksusega. Väiksemate pindade jaoks võib kasutada pintslit või rulli.

Paigaldamise ajal peaks välitemperatuur ja aluspinna temperatuur olema vahemikus +5°C kuni +25°C

Silaani toimeaine tungib aluspinna 30 minuti kuni kahe tunni jooksul. Täpne aeg sõltub betooni poorsusest ja ka kvaliteedist. Vertikaalsetele pindadele ja katustele võib korraka kanda kuni 400 g/m² ilma materjali kadu tekitamata. Täpne kogus sõltub aluspinna imavusest. Suurema kasutuskoguse korral võib Betsilan Creme betooni ülaosas veelduda ja hakata maha voolama. Tavaliselt piisab ühest Betsilan Creme kihist kuid vajadusel võib teise kihi peale kanda.

Pinnad mis on Betsilan Creme-ga immutatud peaksid kuivama vähemalt 24 tundi. Kuivamise ajal ei tohi töödeldud pind kokku puutuda veega

Vältige Betsilan Creme-i otsest kokkupuudet **bituumeniga**. Isolatsioonimaterjalide kokkusobivus toodetega tuleb eelnevalt testida.



Väga efektiivne, vett hülgav kreem betooni hüdrofoobseks immutamiseks

Kulu

Vertikaalsetele ja horisontaalsed pinnad korraga katta kuni 400 g/m², millega materjali kadu ei tekki. Peale kantav Betsilan Creme-i kogus ja kontsentratsioon sõltub aluspinna imavusest ja soovitud läbitungimissügavusest.

LADUSTAMINE

Toodet tuleks hoida vahemikus +5 °C kuni +25 °C ja kaitsta külma eest. Avatud konteiner on soovitatav ära kasutada kolme kuu jooksul. Mahuteid tuleb kaitsta otsese päikesevalguse eest.

Sobivates tingimustes ja avamata originaalpakendis hoidmisel on säilitusajaks 12 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne **Betsilan Creme** toote kasutamist lugege hoolikalt toote ohutuskaarti (SDS), et saada ohutus- ja toksikoloogiaandmeid ning teavet õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta. Ohutuskaart on kättesaadav päringu alusel e-posti teel, info@slprotection.eu või kohaliku esindaja käest.

PAKEND

Betsilan Creme (kreem) on saadaval 25 L kanistrites.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid ja viige ohtlikud jäätmed vastavasse kogumispunkti

TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Eesti
Tel. (+372) 55666174
<http://www.slprotection.eu>
E-mail: info@slprotection.eu



0921

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114,
Harju maakond, Eesti
24

0921-CPR-2295
EN 1504-2:2004

Pinnakaitsetooted: Hüdrofoobne immutamine

Betsilan Creme

Sissetungimissügavus	2. klass, ≥ 10 mm
Veeimavustegur	< 7,5 % võrreldes töötlemata katsekehaga
Veeimavustegur	< 10 % pärast immutamist leelise lahuses
Hüdrofobisaatori kuivamiskiirus	2. klass > 10 %
Ohtlikud ained	vastab jaotisele 5.3



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva mnt 30 Maardu,
74114 Harju maakond, Eesti

MÄRKUS: Betsilan Creme toodete valmistamisel on rakendatud kõik mõistlikud abinõud tagamaks vastavust Betsilan Creme kõrge kvaliteedistandardiga. Soovitused ja toote omadused põhinevad uskumise järgi kõige usaldusväärsemal saadaoleval teabel, ning ei kujuta endast soovitusi teiste patentide õiguste rikkumiseks. Ehkki kõik Betsilan Creme tooted läbivad ranged kvaliteedikatsed, ei saa anda spetsiifilist garantiid, kuna tulemused sõltuvad mitte ainult kvaliteedist, vaid ka meie kontrolli all mitteolevatest teguritest. Seetõttu me konsulteerime rakendust või näitajaid puudutavate kahtluste korral heameelega, ühtlasi osutades, et siintoodetest erinevad suulised soovitused ei ole siduvad Betsilan Creme kirjaliku kinnitusega. Kõik tehingud toimuvad vastavalt meie müügi-, tarne- ja teenustingimustele. Käesoleva andmeleht asendab eelmise, seda asendava versiooni saab välja anda etteteatamiseta, juhul kui see on vajalik. Sellel lehel toodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt tõene ja usaldatav. Pakutavat kohapealset teenust ei saa võtta kui vastutavat järelevalvet. Seetõttu on meie garantii piiratud tarnitavate materjalide kvaliteediga.

