

ConProtect Creme IN

Vett hülgrav impregneer tihedate ja poorsete mineraalsete pindade kaitseks

KIRJELDUS

Veepõhine kreemjas impregneer tihedate ehitusmaterjalide hüdrofoobseks töötlemiseks ja müüritiste niiskuse kaitse tõstmiseks.

KASUTAMINE JA EELISED

- Vett hülgrav toime
- Tugev reaktsioonivõime ja vastupidavus leelistele
- Tungib sügavale poorsetesse mineraalpindadesse
- Ei moodusta kleepuvaid silikoonkilesid
- Läbipaistev ja veeauru läbilaskev
- Vees lahustuvate saasteainete omastamise vähenemine (nt. kloriid)
- Sulgeb mikropaard kuni 0,3 mm
- Hoiab ära materjalikadu ja äravoolust
- Tagab aluspinnaga pika kokkupuuteaja, tänu oma konsistentsile
- Lihtne paigaldada
- Pikaajaline kaitse niiskuse eest

KASUTUSKOHAD

ConProtect Creme IN on kasutusvalmis injekeerimiseks müüritistele niiskuse ülestõusu korral kui ka kasutamiseks poorsetele ja mineraalsete aluspindade hüdrofobiseerivaks immutamiseks.

- Betoon
- Savitellis
- Savist katusekivid
- Punane telliskivi
- Liivakivi, paekivi

OMADUSED

Parameetrid	Ühik	Väärtus
Toimeaine	%	70
Välimus		Valge pasta
Tihedus	g/cm ³	0.90 (DIN 51757 @ 20 °C)

ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS

Kasutamine veekindla kaitseainena – ConProtect Creme IN

Töödeldavad pinnad peavad olema kuivad ja puhtad. Vastuvõetavad puhastusmeetodid hõlmavad liivapritsi ja survepesu. Kahjustused, nagu praod suuremad kui 0,3 mm või muud katkised osad, tuleb parandada. ConProtect Creme IN tuleb kanda pinnale pintsli, spaatli või ühtlaselt jaotada rulli (nt lambavillarulli) abil. Nõutav kihipaksus sõltub aluspinna poorsusest, seisukorrast ja niiskusest. Suurtel pindadel võib ConProtect Creme IN-i peale kanda ka pihustades. Mittenakkuvad pinnad, nagu aknalauad, plastosad, aknaklaasid jne, tuleb enne pealekandmist kaitsta. Pinnad, mis satuvad juhuslikult kokkupuutesse ConProtect Creme IN-iga, saab puhastada alkoholi (piiritus) või vee-seebilahusega. Puhastus tuleks läbi viia võimalikult kiiresti (mõne tunni jooksul), vastasel juhul võib silikoonvaigu kile teke puhastamist raskendada. Kui silikoonvaigu kile on tekkinud, saab selle eemaldada kõige paremini etanooli (või piirituse) abil. Taimi tuleb kaitsta toote kokkupuute eest.

Tingimused pealekandmise ajal:

- Aluspinna ja keskkonna temperatuur: 5 kuni 40 °C
- Aluspinna suhteline niiskus: < 75%
- Õhu suhteline niiskus: < 85%
- Tuule kiirus: < 10 m/s

ConProtect Creme IN-iga töödeldud alasid tuleb kaitsta vihma või üleujutuste eest vähemalt 24 tundi. ConProtect Creme IN-i kasutamine otsese ja intensiivse päikesevalguse käes võib põhjustada materjali suuremat äravoolu ehk kadu.

Kasutamine injekeerimisainena – ConProtect Creme IN

ConProtect Creme IN kantakse tavaliselt pinnale survevaba süstimisega, kasutades näiteks padrunipüstolit. Toote õigeks paigaldamiseks tuleb müüritisse puurida augud. Soovitav puuraukude vaheline kaugus sõltub aluspinna imavusest, kuid standardne soovitus on 10 cm. Puurimissügavus sõltub seina paksusest, tagades alati vähemalt 5 cm jääkpaksuse. Enne ConProtect Creme IN-i süstimist tuleb augud tolmust puhastada. Horisontaalse tõkke korralikuks toimimiseks on oluline, et kiviseina tõkkesoon oleks täielikult ainega läbitunginud ja küllastunud.

ConProtect Creme IN-iga töödeldud müüritisele tuleks anda aega kuivada vähemalt 24 tundi, mille jooksul tuleb kaitsta seda veega kokkupuute eest.



ConProtect Creme IN

Vett hüljav impregneer tihedate ja poorsete mineraalsete pindade kaitseks

Kulu

ConProtect Creme IN kui veekindel kaitseaine

ConProtect Creme IN-i kasutatakse lahjendamata kujul. Kasutatava ConProtect Creme IN-i kogus ja kontsentratsioon sõltuvad tugevalt aluspinda imavusest ja soovitud penetratsiooni sügavusest

Betoonil võib see olla umbes 400 g/m²

ConProtect Creme IN kui injekteerimisainena

Efektiivse kaitse saavutamiseks vajalik tarbimismäär võib varieeruda, sõltudes müüritise imavusest. ConProtect Creme IN-i sobiva tarbimismäära ning võimalike eeltöötlus- ja järelhooldustingimuste hindamiseks on soovitatav esmalt ette valmistada väike testimine.

LADUSTAMINE

Toodet tuleb säilitada temperatuuridel +3 °C kuni +40 °C.. Sobivates tingimustes ja avamata originaalpakendis hoidmisel on säilitusajaks 12 kuud. Soovitatav on kasutada avatud mahutid ära 3 kuu jooksul.

TERVIS JA OHUTUS

Enne ConProtect Creme IN toote kasutamist lugege hoolikalt toote ohutuskarti (SDS), et saada ohutus- ja toksikoloogiaandmeid ning teavet õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta.

Ohutuskart on kättesaadav päringu alusel e-posti teel, info@slprotection.eu või kohaliku esindaja käest.

PAKEND

ConProtect Creme IN (vedelik) on saadaval 25L kanistrites.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid ja viige ohtlikud jäätmed vastavasse kogumispunkti.

TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Eesti
Tel. (+372) 55666174
<http://www.slprotection.eu>
E-mail: info@slprotection.eu



1119

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114,
Harju maakond, Eesti
24

1119-CPR-21225
EN 1504-2:2004

Pinnakaitsetooted – Hüdrofoobne immutamine
ConProtect Creme IN

Sissetungimissügavus	2. klass, ≥ 10 mm
Veeimavustegur	$< 7,5$ % võrreldes töötlemata katsekehaga
Veeimavustegur	< 10 % pärast immutamist leelise lahuses
Hüdrofobisaatori kuivamiskiirus	2. klass > 10 %
Ohtlikud ained	vastab jaotisele 5.3



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva mnt. 30, Maardu,
74114, Harju maakond, Eesti

MÄRKUS: ConProtect Creme IN toodete valmistamisel on rakendatud kõik mõistlikud abinõud tagamaks vastavust ConProtect Creme IN kõrge kvaliteedistandardiga. Soovitused ja toote omadused põhinevad uskumise järgi kõige usaldusväärsemal saadaoleval teabel, ning ei kujuta endast soovitusi teiste patentide õiguste rikkumiseks. Ehkki kõik ConProtect Creme IN tooted läbivad ranged kvaliteedikatsed, ei saa anda spetsiifilist garantiid, kuna tulemused sõltuvad mitte ainult kvaliteedist, vaid ka meie kontrolli all mitteolevatest teguritest. Seetõttu me konsulteerime rakendust või näitajaid puudutavate kahtluste korral heameelega, ühtlasi osutades, et siintoodetest erinevad suulised soovitused ei ole siduvad ConProtect Creme IN kirjajaliku kinnitusega. Kõik tehingud toimuvad vastavalt meie müügi-, tarne- ja teenustingimustele. Käesoleva andmeleht asendab eelmise, seda asendava versiooni saab välja anda etteatamiseta, juhul kui see on vajalik. Sellel lehel toodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt tõene ja usaldatav. Pakutatavat kohapealset teenust ei saa võtta kui vastutavat järelevalvet. Seetõttu on meie garantii piiratud tarnitavate materjalide kvaliteediga.