

ConProtect PLUS

Vett hõlgav vesiemulsioon mineraalsete pindade kaitseks

KIRJELDUS

Veepõhine emulsioon, mis põhineb organo-funktsionaalsetel silaanidel vett hõlgavaks immutamiseks betoonile ja mineraalsetele aluspindadele, pakkudes suurepärasest päriliefekti.

KASUTUSKOHAD

ConProtect PLUS on universaalne süsteem, mis sobib laiale valikule mineraalsetele aluspindadele, alates tihedatest kuni poorsete pindadeni.

- Betoon
- Savitellis
- Savist katusekivid
- Klinker müüritis
- Liivakivi, paekivi
- Erinevad mineraalsed aluspinnad

KASUTAMINE JA EELISED

- Vett hõlgav toime
- Suurepärase helmeefekt
- Tugev vastupidavus leelistele
- Kõrge reaktsioonivõime
- Vähendab poorsust ja läbilaskvust
- Ei moodusta kleepuvaid silikoonkilesid
- Läbipaistev ja veeauru läbilaskev
- Vees lahustuvate saasteainete omastamise vähenemine

OMADUSED

Parameetrid	Ühik	Väärtus
Toimeaine	%	40
Välimus		Piimjas valge vedelik
Tihedus	g/cm ³	1.00 (@ 20 °C)
Põlemispunkt min.	°C	> 95 (EN ISO 2719)

ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS

Töödeldavad pinnad peavad olema kuivad ja puhtad. Lubatud puhastusmeetodite hulka kuuluvad liivaprits ja veepesu. Enamik vedeliku peale seadmeid (nt pihustusseadmed ilma õhuta) sobivad kasutamiseks. Materjali ei tohiks pihustada aerosoolina ega kanda peale pintsliga.

Kuna ConProtect PLUS sisaldab vett, on see külma suhtes tundlik ja seda ei tohi kasutada temperatuuril alla 0 °C. Ideaalne temperatuur vahemik pealekandmiseks on +5 °C kuni +40 °C. Ärge kandke toodet peale, kui on oodata vihma või kui tugev tuul või muud keskkonnatingimused takistavad korrektset pealekandmist.

Pind, mis on juba muudetud vett hõlgavaks, ei sobi ConProtect PLUS töötlemiseks, kuna see ei võimalda enam veepõhise silaan/siloksaan emulsiooni imendumist. Sellistel juhtudel saab kasutada puhast silaani või lahustipõhiseid süsteeme, näiteks ConProtect All-time

Mitte imavad pinnad, nagu aknaraamid, aknalauad, plastikust liitmikud, aknaklaasid jne, tuleks enne pealekandmist katta. Pinnad, mis on juhuslikult kokku puutunud ConProtect PLUS -ga, saab puhastada alkoholiga (piiritus) või vesiseebilahustega. Puhastamine tuleks läbi viia võimalikult kiiresti (mõne tunni jooksul), vastasel juhul võib silikoonvaigu kile tekkimine muuta puhastamise keerulisemaks. Silikoonvaigu kiled on kõige lihtsam eemaldada etanooli (või piirituse) abil.

Taimi tuleb kaitsta üle kanduva pihustuse eest.

Kulu

Paigaldatav ConProtect PLUS kogus sõltuvad tugevalt aluspinna imavusest ja soovitud läbitungimise sügavusest. Väga imavad aluspinnad võivad vajada kuni 500–1000 g/m² ainet.

Täpse pealekandmise koguse määramiseks ning selleks, et kontrollida ConProtect PLUS sobivust varasemate või järgnevate tööstlustega, on soovitatav esmalt teha väike proovtöö.

Segage toodet õrnalt enne kasutamist.

ConProtect PLUS tuleb kanda pinnale **märg-märjale meetodil**, kuni pind on materjaliga küllastunud. Lahus tuleks kanda pinnale **2–3 kihina**, ilma kihtide vahel kuivamist ootamata, kuna ConProtect PLUS-il võib tekkida vett hõlgav toime mõne minuti jooksul.

Vertikaalsetel pindadel peaks lahus voolama alla selgelt nähtava märja kardinana. Selle saavutamiseks tuleks lahusel lasta pinnale ilma surveta vabalt voolata.



ConProtect PLUS

Vett hülgrav vesiemulsioon mineraalsete pindade kaitseks

Sobivad pinnad	Kulu	Meetod
Betoon	300g/m ²	Õhuvaba pihustamine
Müüritis, tänavakivi	300g/m ²	Õhuvaba pihustamine
Paekivi ja liivakivi	250g/m ²	Õhuvaba pihustamine
Telliskivi	250g/m ²	Õhuvaba pihustamine või immutus

TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Eesti
Tel. (+372) 55666174
<http://www.slprotection.eu>
E-mail: info@slprotection.eu

LADUSTAMINE

Toodet tuleb säilitada temperatuuridel +3 °C kuni +40 °C..
Sobivates tingimustes ja avamata originaalpakendis hoidmisel
on säilitusajaks 12 kuud.



TERVIS JA OHUTUS

Enne ConProtect PLUS toote kasutamist lugege hoolikalt toote
ohutuskaarti (SDS), et saada ohutus- ja toksikoloogiaandmeid
ning teavet õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta.
Ohutuskaart on kättesaadav päringu alusel e-posti teel,
info@slprotection.eu või kohaliku esindaja käest.

PAKEND

ConProtect PLUS (vedelik) on saadaval 1000L IBC mahutites ja
25 L anumates.. Kliendi soovil võimalik pakendada ka teistes
anumates nagu näiteks 1L; 3L; 5L; 10L kanistrites.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalikke
jäätmekäitlusnõudeid ja viige ohtlikud jäätmed vastavasse
kogumispunkti.



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva mnt. 30, Maardu,
74114, Harju maakond, Eesti

MÄRKUS: ConProtect PLUS toodete valmistamisel on rakendatud kõik mõistlikud abinõud tagamaks vastavust ConProtect PLUS kõrge kvaliteedistandardiga. Soovitused ja toote omadused põhinevad uskumise järgi kõige usaldusväärsemal saadaoleval teabel, ning ei kujuta endast soovitusi teiste patentide õiguste rikkumiseks. Ehkki kõik ConProtect PLUS tooted läbivad ranged kvaliteedikatsed, ei saa anda spetsiifilist garantiid, kuna tulemused sõltuvad mitte ainult kvaliteedist, vaid ka meie kontrolli all mitteolevatest teguritest. Seetõttu me konsulteerime rakendust või näitajaid puudutavate kahtluste korral heameelega, ühtlasi osutades, et siintoodust erinevad suulised soovitused ei ole siduvad ConProtect PLUS kirjaliku kinnitusega. Kõik tehingud toimuvad vastavalt meie müügi-, tarne- ja teenustingimustele. Käesoleva andmeleht asendab eelmise, seda asendava versiooni saab välja anda etteteatamiseta, juhul kui see on vajalik. Sellel lehel toodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt tõene ja usaldatav. Pakutavat kohapealset teenust ei saa võtta kui vastutavat järelevalvet. Seetõttu on meie garantii piiratud tarnitavate materjalide kvaliteediga.