

ConProtect SL 410

Vett hüljav (pärliefektiga) impregneer mineraalsetele aluspindadele

KIRJELDUS

Veepõhine emulsioon, mis põhineb organo-funktsionaalsetel silaanidel vett hüljavaks immutamiseks mineraalsetele aluspindadele, pakkudes suurepärast pärliefekti.

KASUTUSKOHAD

ConProtect SL 410 sobib imavate mineraalsete aluspindade vett hüljavaks immutamiseks:

- Betoon
- Tänavakivid
- Savitellis
- Savist katusekivid
- Punane tellismüür
- Liiva- ja paekivi
- Erinevad mineraalsed aluspinnad

KASUTAMINE JA EELISED

- Tagab märkimisväärse veeimavuse vähenemise
- Kõrge reaktsioonivõime ja vastupidavus leelistele
- Tungib sügavale poorsetesse mineraalsetesse aluspindadesse
- Ei moodusta kleepuvaid silikoonkilesid
- Läbipaistev ja veeauru läbilaskev
- Vees lahustuvate saasteainete omastamise vähenemine (nt. kloriid)
- Kaitseb kuni 0,3 mm juuspraod.
- Moodustab pärliefekti

OMADUSED

Parameetrid	Ühik	Väärtus
Toimeaine	%	50
Välimus		Piimjas valge vedelik
Tihedus	g/cm ³	0.94 (@ 20 °C)
Põlemispunkt min.	°C	> 63 (EN ISO 2719)
Viskoossus	mPa-s	0.95 (@ 20°C)

ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS

Töödeldavad pinnad peavad olema kuivad ja puhtad. Lubatud puhastusmeetodite hulka kuuluvad liivaprits ja veepesu. Enamik vedeliku peale kande seadmeid (nt pihustusseadmed ilma õhuta) sobivad kasutamiseks. Materjali ei tohiks pihustada aerosoolina ega kanda peale pintsliga.

Kuna ConProtect SL 410 sisaldab vett, on see külma suhtes tundlik ja seda ei tohi kasutada temperatuuril alla 0 °C. Ideaalne temperatuur vahemik pealekandmiseks on +4 °C kuni +40 °C. Ärge kandke toodet peale, kui on oodata vihma või kui tugev tuul või muud keskkonnatingimused takistavad korrektset pealekandmist.

Pind, mis on juba muudetud vett hüljavaks, ei sobi ConProtect SL 410 töötlemiseks, kuna see ei võimalda enam veepõhise silaan/siloksaan emulsiooni imendumist. Sellistel juhtudel saab kasutada puhast silaani või lahustipõhiseid süsteeme, näiteks ConProtect All-time

Mitte imavad pinnad, nagu aknaraamid, aknalauad, plastikust liitmikud, aknaklaasid jne, tuleks enne pealekandmist katta. Pinnad, mis on juhuslikult kokku puutunud ConProtect SL 410 -ga, saab puhastada alkoholiga (piiritus) või vesiseebilahustega. Puhastamine tuleks läbi viia võimalikult kiiresti (mõne tunni jooksul), vastasel juhul võib silikoonvaigu kile tekkimine muuta puhastamise keerulisemaks. Silikoonvaigu kiled on kõige lihtsam eemaldada etanooli (või piirituse) abil.

Taimi tuleb kaitsta üle kanduva pihustuse eest.

Kulu

Paigaldatav ConProtect SL 410 kogus sõltuvad tugevalt aluspinna imavusest ja soovitud läbitungimise sügavusest. Väga imavad aluspinnad võivad vajada kuni 500–1000 g/m² ainet.

Kasutatava täpse koguse määramiseks ja kontrollimiseks kas varasemad või järgnevad töötlemised on ühilduvad ConProtect SL 410-e töötlemisega, on soovitatav esmalt teha väike proovtöö.

Segage toodet õrnalt enne kasutamist.

ConProtect SL 410 tuleb kanda pinnale **märg-märjale meetodil**, kuni pind on materjaliga küllastunud. Lahus tuleks kanda pinnale **2–3 kihina**, ilma kihtide vahel kuivamist ootamata, kuna ConProtect PLUS-il võib tekkida vett hüljav toime mõne minuti jooksul.

Vertikaalsetel pindadel peaks lahus voolama alla selgelt nähtava märja kardinana. Selle saavutamiseks tuleks lahusel lasta pinnale ilma surveta vabalt voolata.



ConProtect SL 410

Vett hüljav (pärliefektiga) impregneer mineraalsetele aluspindadele

Sobivad pinnad	Kulu	Meetod
Betoon	300g/m ²	Õhuvaba pihustamine
Punane telliskivi ja klinker	250g/m ²	Õhuvaba pihustamine
Paekivi ja liivakivi	400g/m ²	Õhuvaba pihustamine
Katusekivi	300g/m ²	Õhuvaba pihustamine või immutus
Tänavakivid	250 g/m ²	Kõrgsurve õhuvaba pihustamine

LADUSTAMINE

Toodet tuleb säilitada temperatuuridel +3 °C kuni +40 °C.. Sobivates tingimustes ja avamata originaalpakendis hoidmisel on säilitusajaks 12 kuud.

PAKEND

ConProtect SL 410 (vedelik) on saadaval 1000L (IBC) ja 25 L anumates. Kliendi soovil võimalik pakendada ka teistes anumates nagu näiteks 1L; 3L; 5L; 10L kanistrites.

TERVIS JA OHUTUS

Enne ConProtect SL 410 kasutamist lugege hoolikalt toote ohutuskarti (SDS), et saada ohutus- ja toksikoloogiaandmeid ning teavet õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta. Ohutuskart on kättesaadav päringu alusel e-posti teel, info@slprotection.eu või kohaliku esindaja käest.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid ja viige ohtlikud jäätmed vastavasse kogumispunkti.

SÄILIVUSAEG

Toote säilivusaeg on vähemalt 12 kuud, kui seda hoitakse algselt suletud pakendis.

TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Eesti
Tel. (+372) 55666174
<http://www.slprotection.eu>
E-mail: info@slprotection.eu



1119

SL Protection OÜ

Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114,
Harju maakond, Eesti
24

1119-CPR-21225

EN 1504-2:2004

Pinnakaitsetooted: Hüdrofoobne immutamine

ConProtect SL 410

Sissetungimissügavus	2. klass, ≥ 10 mm
Veeimavustegur	$< 7,5$ % võrreldes töötlemata katsekehaga
Veeimavustegur	< 10 % pärast immutamist leelise lahuses
Hüdrofobisaatori kuivamiskiirus	2. klass > 30 %
Ohtlikud ained	vastab jaotisele 5.3



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva mnt. 30, Maardu,
74114, Harju maakond, Eesti

MÄRKUS: ConProtect SL 410 toodete valmistamisel on rakendatud kõik mõistlikud abinõud tagamaks vastavust ConProtect SL410 kõrge kvaliteedistandardiga. Soovitused ja toote omadused põhinevad uskumise järgi kõige usaldusväärsemal saadaoleval teabel, ning ei kujuta endast soovitusi teiste patentide õiguste rikkumiseks. Ehkki kõik ConProtect SL 410 tooted läbivad ranged kvaliteedikatsed, ei saa anda spetsiifilist garantiid, kuna tulemused sõltuvad mitte ainult kvaliteedist, vaid ka meie kontrolli all mitteolevatest teguritest. Seetõttu me konsulteerime rakendust või näitajaid puudutavate kahtluste korral heameelega, ühtlasi osutades, et siintoodust erinevad suulised soovitused ei ole siduvad ConProtect SL 410 kirjaliku kinnitusega. Kõik tehingud toimuvad vastavalt meie müügi-, tarne- ja teenustingimustele. Käesoleva andmeleht asendab eelmise, seda asendava versiooni saab välja anda etteteatamiseta, juhul kui see on vajalik. Sellel lehel toodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt tõene ja usaldatav. Pakutatavat kohapealset teenust ei saa võtta kui vastutavat järelevalvet. Seetõttu on meie garantii piiratud tarnitavate materjalide kvaliteediga.