

# Swellingpaste

310 ml plastpadrun

## TEHNILINE ANDMELEHT

Tellimiskood: A02610310

### OMADUSED

**Swellingpaste** on elastne, paisuv, ühekomponentne akrüülmodifitseeritud betoniidipõhine mastiks. **Swellingpaste`i** kasutatakse bentoniidist veetõkkeribade kinnitamiseks betoonile ning samuti ehitusvuukide tihendamiseks.

### KASUTAMINE

**Swellingpaste`i** kasutatakse peamiselt bentoniidist veetõkkeribade kinnitamiseks ehitusvuukides. Pasta pealekandmisel tasandatakse aluspinna ebatasasused, tagades tiheda ja ühtlase kontakti betoonpinna ning bentoniidist veetõkkeriba vahel.

**Swellingpaste`i** saab kasutada ka otse padrunist ehitusvuukide tihendusmassina ilma bentoniidist veetõkkeriba kasutamata, paigaldades pasta soovitud koguses otse esimese betoonietapi vuuki.

**Swellingpaste** kantakse pinnale otse kas spaatli või padrunipüstoli abil. Aluspind peab olema tugev, kande, puhas ning tolmuva. Avatud pakendid tuleks kasutada võimalikult kiirelt.

**Swellingpaste`i** ladustamine ja töötlemine on ohutu, toode ei ole tuleohtlik ega mürgine.

**Swellingpaste`i** töötemperatuur on +5 °C kuni +40 °C (+1 °C kuni +30 °C paigaldusseadmega).

### TEHNILISED ANDMED

Värvus:	hall
Tõmbetugevus (nakkuvus betooniga):	0,53 MPa
pH:	9
Temperatuuritaluvus:	+5 °C / +40 °C
Pinna kuivamine:	u > 30 minutit

### PAKEND

310 ml padrun  
Karbis 12 padrunit

### SÄILITAMINE

**Swellingpaste`i** saab säilitada suletud originaalpakendis temperatuurivahemikus +5° C kuni +25° C vähemalt 12 kuud.

### TARVIKUD

Tellimiskood A06711020  
Tellimiskood A04470120

Paisuv vuugilint 20 × 10 mm, õõnsuskambriga, 70,0 m  
Kombineeritud injektsioonivoolik, 120,0 m

#### Märkus:

Selle andmelehel olev teave põhineb meie kogemustel ning parimatel teadmistel, kuid pole õiguslikult siduv. Andmelehel toodust erinevad soovitusel on meie jaoks siduvad ainult kirjalikult kinnitatuna. Tootja ei vastuta selle toote väärast kasutamisest või hoidmisest tingitud tulenevate kahjude eest. Käesoleva teabe täpsuse eest vastutame vastavalt meie tarnimis- ja teenusetingimustele.