

ConProtect Graffiti PFAS - vaba

Grafitivastane kaitse betoonpindadele

KIRJELDUS

ConProtect Graffiti PFAS vaba on veepõhine pikaajaline grafitivastane kaitse betoonpindadele.

KASUTUSKOHAD

ConProtect Graffiti PFAS- vaba sobib kasutamiseks grafititõrjevahendina siledatel värvimata betoonpindadel:

- Betoon

KASUTAMINE JA EELISED

- Vett, õli ja lahustipõhised värve hulgav
- Tagab pikaajalise grafitikaitse (vajab pärast 3-5 puhastusükli uuesti pealekandmist)

OMADUSED

Parameetrid	Ühik	Väärtus
Välimus		Valge vedelik
Tihedus	g/cm ³	- 1,03
Põlemispunkt	°C	> 95
Viskoossus	mPa-s	- 2,0 (DIN 53015, 20 °C)

ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS

ConProtect Graffiti PFAS vaba on veepõhine toode, mida ei tohi peale kanda kui temperatuur on alla 3 °C- i. Tööde teostamise ajal peab nii aluspinna kui õhutemperatuur olema vahemikus 5 °C kuni 40 °C -i.

ETTEVALMISTUSTÖÖD

Immutatav fassaadipind peab olema kuiv ja puhas. Mustus ja muud ained (nt. plekid, sammal jne.) tuleb põhjalikult eemaldada. Puhastamise käigus imendunud vesi tuleb lasta kuivada, et pind oleks enne pealekandmise alustamist kuiv. Praod, lõhenenud vuugid või muud defektid tuleb parandada sobivate meetoditega. Parandusteks kasutatav mörditäide peab olema täielikult kõvenenud ja pind kuiv.

Eelneva töötuse korral vett tõrjuva ainega, näiteks ConProtect All-time või korrosioonikaitse ConProtect RF 100 -ga, oodake vähemalt 5 päeva enne ConProtect Graffiti PFAS- vaba kasutamist. Kõik läheduses asuvad pinnad, mida ei soovi töödelda (nt. aknad, värvitud pinnad, taimed, muld jne.) tuleb kinni katta.

PEALEKANDMINE

ConProtect Graffiti PFAS vaba on kasutusvalmis toode. Toode võib peale kanda õhuvaba pihusti, HVLP püstoli (suure õhuhulga ja madala rõhuga), pintsi või rulliga. Esimene kiht tuleks peale kanda alt üles, et vältida pinna eelimmutamist. Kindluse tagamiseks ja tootekulu kontrollimiseks soovitame teha katseplaadil eeltesti.

KUIVAMINE

Vajalik on toode peale kanda mitu korda, et tagada piisav kaitse grafiti vastu. Pind peab olema täielikult kuivanud, enne kui uus kiht peale kantakse. Kuivamiseks kuluv aeg sõltub aluspinnast ja ilmastikutingimustest. Jälgida tuleb, et iga kiht oleks ühtlaselt jaotunud (pind peaks näima läikiv ja märg). Kuivamisaeg sõltub ilmast ja võib olla 10 min. kuni 1 tund.

KULU

Täpne pealekandmise kogus ja kihtide arv sõltub aluspinnast ning soovitud lõpptulemusest. Poorsed aluspinnad vajavad rohkem kihte kui tihedad mikropoorsed aluspinnad.

ConProtect Graffiti PFAS- vaba võib materjali värvitooni süvendada ning sõltuvalt pealekandmisviisist anda pinnale kas mati või läikiva viimistluse.

Püsiva grafitikaitse tagamiseks tuleks toode peale kanda mitu korda, järgmise kihi võib peale kanda niipea kui eelmise kihi pind on täiesti kuivanud. Väga poorsed ja imavad pinnad vajavad rohkem kihte kui siledad, tihedad ja mikropoorsed pinnad.



ConProtect Graffiti PFAS - vaba

Grafitivastane kaitse betoonpindadele

Soovitav on kasutada ja jälgida testplaate enne lõplikku pealekandmist, et määrata tarbimine, kontrollida aluspinnaga ühilduvust, vältida soovimatuid värvimuutusi ning määrata vajalik töö- ja ooteaeg.

Aluspind	Kulu	Meetod
Sileda või poleeritud pinnaga betoonpinnad	100-150 g/m ²	2-3 kihti

PUHASTAMINE

Kui ConProtect Graffiti PFAS vaba töödeldud pinnale on grafiti tehtud, on soovitatav puhastada pind 28 päeva jooksul pärast grafiti ilmumist. Enamik värve ja toone saab selle ajavahemiku jooksul kergesti eemaldada kõrgsurvepesuga (maksimaalselt 12 baari).

Kui grafitit ei eemaldata 28 päeva jooksul, tuleks kasutada grafiti eemaldusvahendit. Eemaldusvahendi pealekandmisel järgige tootja kasutusjuhiseid. Lahustunud värve saab eemaldada kõrgsurvepesuriga (maksimaalselt 12 baari). Bituumenipõhiste värvidega grafiti eemaldamiseks tuleks kasutada spetsiaalset bituumeni puhastusvahendit.

PAKEND

ConProtect Graffiti PFAS on saadaval 1000 L IBC mahutites. Kliendi soovil võimalik pakendada ka teistes anumates nagu näiteks 1L, 3L, 5L, 25 L kanistrites.

TERVIS JA OHUTUS

Enne ConProtect Graffiti PFAS vaba kasutamist lugege hoolikalt toote ohutuskaarti (SDS), et saada ohutusandmeid ning teavet õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta.

Ohutuskaart on kättesaadav päringu alusel e-posti teel info@slprotection.eu või kohaliku esindaja käest.

LADUSTAMINE

Toodet tuleb säilitada temperatuuridel +3 °C kuni +40 °C. Kaitsta külmumise eest. Sobivates tingimustes ja avamata originaalpakendis hoidmisel on säilitusajaks 12 kuud.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid ja viige ohtlikud jäätmed vastavasse kogumispunkti.

TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ
Vana-Narva manatee 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Estonia
Tel. (+372) 55666174
<http://www.slprotection.eu>
E-mail: info@slprotection.eu



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva maantee 30 Maardu,
74114 Harju maakond

MÄRKUS: ConProtect Graffiti PFAS- vaba toodete valmistamisel on rakendatud kõik mõistlikud abinõud tagamaks vastavust ConProtect Graffiti PFAS- vaba i kõrge kvaliteedistandardiga. Soovitused ja toote omadused põhinevad uskumise järgi kõige usaldusväärsemal saadaoleval teabel, ning ei kujuta endast soovitusi teiste patentide õiguste rikkumiseks. Ehkki kõik ConProtect Graffiti PFAS- vaba i tooted läbivad ranged kvaliteedikatsed, ei saa anda spetsiifilist garantiid, kuna tulemused sõltuvad mitte ainult kvaliteedist, vaid ka meie kontrolli all mitteolevatest teguritest. Seetõttu me konsulteerime rakendust või näitajaid puudutavate kahtluste korral heameelega, ühtlasi osutades, et siintoodust erinevad suulised soovitused ei ole siduvad ConProtect Graffiti PFAS- vaba kirjajliku kinnitusega. Kõik tehingud toimuvad vastavalt meie müügi-, tarne- ja teenustingimustele. Käesoleva andmeleht asendab eelmise, seda asendava versiooni saab välja anda etteteatamiseta, juhul kui see on vajalik. Sellel lehel toodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt tõene ja usaldatav. Pakutavat kohapealset teenust ei saa võtta kui vastutavat järelevalvet. Seetõttu on meie garantii piiratud tarnitavate materjalide kvaliteediga.